

Ausschreibungstext

Regupol[®] resist

Isolierschutzplatten und Bautenschutzbahnen als Schutzschicht nach DIN 18195 T.10

Seite 1 von 2

Liefernachweis		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m ²	<p>Regupol[®] resist aus PUR-gebundenem Gummigranulat</p> <p>liefern und einbauen</p> <ul style="list-style-type: none"> - verlegen im Verband, lose oder - vollflächig verklebt in Heißbitumen oder Adhäsivkleber oder Kunststoffkleber <p>Einbau</p> <p>Regupol[®] resist ist alsbald nach Verlegung mit Kies, Humus, Sand oder Steinplatten zu bedecken. Es sind die Verlegerichtlinien des Herstellers zu beachten.</p> <p>Lieferformate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rollen Format: z. B. 8.000 x 1.250 x 8 mm - Platten Format: z. B. 2.300 x 1.150 x 8 mm - Stanzteile / Zuschnitte - Streifen (ab 50 mm Breite) 	m ²	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
		<p>Technische Daten</p> <p>Gewicht: ca. 5,8 kg/m² bei 8 mm Dicke</p> <p>Kältebeständigkeit: bis - 40 °C</p> <p>Wärmebeständigkeit: Bis + 120 °C, bei Verlegung unter Bitukies oder Heißbitumen muss der lineare Ausdehnungskoeffizient beachtet werden (nähere Information auf Anfrage).</p> <p>Zugfestigkeit: bei Zugbelastung $\sigma_R = 0,50 \text{ N/mm}^2$, in Anlehnung an DIN EN ISO 1798</p> <p>Reißdehnung: $Y_R = 45 \%$, in Anlehnung an DIN EN ISO 1798</p> <p>Druckspannung: bei 25 % Verformung, $0,55 \text{ N/mm}^2$, DIN EN ISO 3386/2</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: Rechenwert $\lambda_z = 0,14 \text{ W/mK}$</p> <p>Baustoffklasse: E nach EN 13501-1:2007</p> <p>Ausdehnungskoeffizient: ca. $23,1 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$</p> <p>Wasserdampf-Diffusionswiderstand: $21,6 \mu$</p> <p>Weichmacherwanderung: Bei Verlegung auf nicht gummi-verträglichen Abdichtungsfolien können eventuell Weichmachermigrationen entstehen. Für solche Abdichtungssysteme verwenden Sie bitte Regupol® resist solar AK.</p> <p>Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte</p>		

Summe EUR: _____

Version 032016
Druckdatum: 01.09.2016



BSW

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)
Am Hilgenacker 24 • Tel.: ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109
eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com