

## DICTsystem- Feinspachtel

02.06.2014

### Beschreibung

DICTsystem Feinspachtel ist eine streichfähige, wasserbasierte Paste mit guten Hafteigenschaften. Durch das Abtrocknen entsteht ein flexibler und wasserfester Füllstoff, der mit Schleifpapier bearbeitet werden kann, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.

### Einsatzbereiche

DICTsystem Feinspachtel wird eingesetzt:

- um Astlöcher und Fugen in Terrassendieleln zu füllen und zu glätten
- um Unebenheiten, die durch das Einbringen von DICTsystem-Vlies in die Flüssigabdichtungen entstanden sein können, auszugleichen
- Spachtelmasse für eine optisch, perfekte Oberlage über dem Sealoflex System
- als wasserfeste Fugenmasse für Gipskartonplatten

### Vorteile

DICTsystem Feinspachtel weist folgende Vorteile auf:

- einfaches Auftragen mit Spachtel oder Kittmesser
- auch nach Aushärtung flexibel
- schnelle Trocknung
- Möglichkeit der Glättung mit Schleifpapier
- hervorragende Haftung auf Holz, Metall, Gipsputz, lackierten Oberflächen, Beton, Ziegelstein und anderen Oberflächen

### Farbe

Grau

### Anwendungshinweise

#### Oberflächenvorbereitung

Oberflächen müssen sauber und frei von Staub, losen Partikeln, Öl und Fett sein.

Falls nötig, vorher grundieren (siehe Oberflächenvorbehandlungstabelle).

### Anwendung

DICTsystem Feinspachtel mit einem Spachtel oder Kittmesser auftragen, um Hohlräume, Mäkel auszugleichen. Das Haupteinsatzgebiet ist das Ausgleichen der Vliesüberlappungen bei dem Sealoflex System. Es wird empfohlen nur die Überlappungen abzuspachteln und somit eine ebene Oberfläche mit der Abdichtung her zu stellen. Die Anwendung findet bei dem Sealoflex System oberhalb des FinishCoat statt, um eine optisch ansprechende, glatte Oberfläche herzustellen. DICTsystem Feinspachtel vor Gebrauch gut umrühren und auftragen. Nach kurzer Antrocknungszeit, mit Wasser benetzen und sofort mit einer sauberen, angefeuchteten Spachtel glattstreichen. Ein feuchter Schwamm kann das Glattziehen unterstützen.

Maximal 2mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang auftragen, ansonsten in mehreren Schichten arbeiten, wobei vor jeder Schicht, der Untergrund getrocknet sein muss.

Wenn nötig, die ausgehärtete DICTsystem Feinspachtelmasse abschmirlen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Mit einem DICTsystem-Produkt überstreichen, sobald die DICTsystem Feinspachtel ausgehärtet ist. Sollte ein lösemittelhaltiges Produkt auf DICTsystem Feinspachtel angewandt werden, wird empfohlen, DICTsystem Feinspachtel zuvor mindestens 24 Stunden lang unter trockenen Bedingungen aushärten lassen. Unter feuchten Bedingungen ist eine längere Aushärtungszeit nötig.

Vor der Beschichtung mit dem DICTsystem ClearCoat sollte die gesamte Fläche mit FinishCoat oder Powerflex gestrichen werden, um eine einheitliche Oberflächenfarbe zu erzielen.

### Verbrauch

Der 5kg Eimer ist ausreichend für die Bearbeitung von ca. 12-15m<sup>2</sup> Oberfläche.

### Aushärtung

Die Trocknungszeit beträgt ab ca. 0,5-2 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen.

### Reinigung

Werkzeug und Ausrüstung sofort nach Benutzung mit Wasser abwaschen.

**HINWEIS:** Erst schmirlen, wenn DICTsystem Feinspachtel trocken ist, aber innerhalb von 24 Stunden nach dem Auftragen.

### WICHTIGE HINWEISE

#### **DICTsystem Feinspachtel**

**Nicht auf dem Powerflex System anwenden.**

**Nicht bei drohendem Regen oder Temperaturen unter 8°C aufbringen.**

Basis	Lösemittelfreier Feinspachtel
Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen	ungeöffnet 9 Monate, Lagerung bei +5 - 32°C Nicht gefrieren lassen.
Anwendungstemperaturen	+8 - 35°C (Umgebung) +8 - 50°C (Oberfläche)
Begehbarkeit	nach ca. 2 Stunden bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Trocknungszeit (berührungstrocken)	ca. 0,5 Stunden bis 2 Stunden bei 25°C und 40% rel. Luftfeuchte Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.
Verbrauch	Der 5kg Eimer ist ausreichend für die Bearbeitung von ca. 12-15m <sup>2</sup> Oberfläche. (Rauigkeiten, Unebenheiten, hohe Saugfähigkeit u.a. müssen zusätzlich berücksichtigt werden)
Gebindegrößen	Behälter von      Artikelnr.: 5 kg                      FS0005-02 10 kg                     FS0010-02 20 kg                     FS0020-02

**WICHTIGER HINWEIS:**

Bitte immer auf unserer Webseite  
[www.DICHT-system.de](http://www.DICHT-system.de) überprüfen, ob  
Ihnen das Dokument, das sie gerade lesen,  
in der neusten Version vorliegt.

**Anmerkung:**

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden aufgrund unserer Erfahrungen, jedoch unverbindlich, erarbeitet. Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können. Daher stellen diese keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Diese Daten sind ggf. auf die jeweiligen besonderen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die Vielfalt der Möglichkeiten und die Einzelheiten sowie die Kombinationsmöglichkeiten der Produkte können im Rahmen dieses Datenblattes nicht abgehandelt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.  
Es obliegt dem Anwender, dass er sich über die Eigenschaften der Produkte informiert sowie über die fach- und sachgerechte Verarbeitung. Bitte beachten Sie alle weiteren Werksangaben wie z.B. unsere Oberflächenvorbehandlungstabelle. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ein bestimmtes Ergebnis kann wegen den individuell vorherrschenden Rahmenbedingungen, die unterschiedlich sind, nicht garantiert werden.  
Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses werden ausdrücklich angeraten.