

Artikelnummer	DSU310Q
EAN	4251146427237
Oberseite	Feine Bestreuung, beidseitig 8 cm Kleberand (Folie)
Unterseite	selbstklebend (Abziehfolie) und 6 cm Flämm-/Schweißrand
Anforderungen	DIN EN 13707
Anwendung	Unterlage in mehrlagiger Dachabdichtung Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte
Verarbeitung	Kaltselbstklebverfahren mit/ohne thermische Aktivierung; Längsnähte mit mind. 8 cm, Quernähte (Stoß) mind. 10 cm Überlappung; Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C; die Vorschriften der Flachdachrichtlinie und des ABCs der Bitumenhersteller sind einzuhalten
Verpackung	Rollen à 10 m ² Palette à 20 Rollen = 200 m ²
Technische Bezeichnung	PYE - KTG KSP 3

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert	
Sichtbare Mängel	EN 1850-1		keine	
Rollenlänge	EN 1848-1	[m]	10	
Rollenbreite	EN 1848-1	[m]	1	
Geradheit	EN 1848-1	[mm/10 m]	< 20	
Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	[kg/m³]	3,4 (± 0,3)	
Dicke	EN 1849-1	[mm]	3,0	
Wasserdichtheit	EN 1928	[kPa]	100	
Verhalten bei einem Brand von außen				
Systemprüfung	EN 13505-5	[Klasse]	B _{roof} t1	
Klassifizierung Brandverhalten	EN 13505-1	[Klasse]	E	
Höchstzugkraft	längs quer	EN 12311-1	[N/50 mm]	1.200 (± 200)
				1.000 (± 200)
Dehnung bei Höchstzugkraft	längs quer	EN 12311-1	[%]	10 (± 5)
				10 (± 5)
Weiterreißfestigkeit	längs quer	EN 12310-1	[N]	200 (± 50)
				200 (± 50)
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	[%]	≤ 0,3	
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	[°C]	-25	
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	[°C]	100	
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	EN 1296/1928	[kPa]	100	

Lagerung	Die Rollen sind stehend und vor Sonneneinstrahlung sowie extremen Witterungseinflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung 12 Stunden frostfrei lagern.
Entsorgung	Bitumenabfälle entsprechen der EWC-Nummer 170302 des Europäischen Abfallkataloges (asphalt- und teerfrei) können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden.
Hinweis	Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die statistisch aus der Qualitätskontrolle ermittelt wurden. Für die Verwendbarkeit sind der Stand der Technik, entsprechende Normen sowie Rechtsvorschriften und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden.