

TECHNISCHES DATENBLATT

Geotextil PP / PES 1000

V01

Faserzusammensetzung:		Polypropylen / Polyester
Farbe:		bunt
Masse, flächenbezogen	EN 965	1000 g/m ²
Dicke:	EN 964-1	5,8 mm
Höchstzugkraft Maschinenrichtung: Querrichtung:	EN ISO 10319	10,3 kN/m 5,3 kN/m
Höchstzugkraftdehnung Maschinenrichtung: Querrichtung:	EN ISO 10319	72% 102%
Stempeldurchdrückkraft:	EN ISO 12236	1300 N
Rollenbreite:		2,0 / 4,0 m
Rollenlänge:		25 / 50 m
Verpackung:		lose

Die vorstehenden Eigenschaftswerte gelten als arithmetisches Mittel jeder Stichprobe. Hierbei dürfen die Einzelwerte bis zu 10% unter dem angegebenen zulässigen Minimal- bzw. über dem angegebenen Maximalwert liegen.

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen bestimmten Anwendungszweck und keine Verpflichtung oder Haftung für darin enthaltene Anwendungshinweise übernommen werden