

Hamburger APP Rolle Ultra

Plastomere Bitumenschweißbahn mit Kombinationsträger-Einlage

Artikelnummer	DHU407H
EAN Nummer	4251146402685
Oberseite	herbstlaubfarbendes Granulat
Unterseite	Abschmelzfolie
Anforderungen	DIN EN 13707
Anwendung	Oberlage im zweilagigen Dachaufbau, Regenerierungslage, Einlagige Abdichtung
Verarbeitung	vollflächiges, punktwises oder streifenweises Aufschweißen, mechanische Befestigung, Nahtverschweißung; Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Stöße) mind. 10 cm überlappend; die Vorschriften der Flachdachrichtlinie und des ABCs der Bitumenhersteller sind einzuhalten
Verpackung	Rollen à 7,5 m ² Palette à 20 Rollen = 150 m ²
Technische Bezeichnung	PYP - KTP 275 S4,2

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Sichtbare Mängel	EN 1850-1		keine
Rollenlänge	EN 1848-1	[m]	7,5
Rollenbreite	EN 1848-1	[m]	1
Geradheit	EN 1848-1	[mm/10 m]	< 20
Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	[kg/m ²]	5,1
Dicke	EN 1849-1	[mm]	4,2
Wasserdichtheit	EN 1928	[kPa]	400
Verhalten bei einem Brand von außen			
Systemprüfung	EN 13505-5	[Klasse]	B _{roof} t1
Brandverhalten	EN 13505-5	[Klasse]	E
Scherfestigkeit der Naht (längs/quer)	EN 12317-1	[N/50 mm]	750/700
Höchstzugkraft (längs/quer)	EN 12311-1	[N/50 mm]	1.250/1.100
Dehnung bei Höchstzugkraft (längs/quer)	EN 12311-1	[%]	45/45
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	[mm]	1.500
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	[kg]	25
Weiterreißfestigkeit (längs/quer)	EN 12310-1	[N]	250/250
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	[°C]	-20
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	[°C]	140
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	S _d [m]	80

Lagerung	Die Rollen sind stehend und vor Sonneneinstrahlung sowie extremen Witterungseinflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung 12 Stunden frostfrei zu lagern.
Entsorgung	Bitumenabfälle entsprechen der EWC-Nummer 170302 des Europäischen Abfallkataloges und können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden.
Hinweis	Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die statistisch aus der Qualitätskontrolle ermittelt wurden. Für die Verwendbarkeit sind der Stand der Technik, die entsprechenden Normen sowie Rechtsvorschriften und Regeln zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen vor. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden.