

Daten

Polybit HS

Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebe-Einlage


Artikelnummer	DPH310V
EAN Nummer	4251146402876
Oberseite	Polypropylenvlies, grün, 10 cm Kleberand
Unterseite	feine Bestreuung, 10 cm Selbstkleberand (Abziehfolie)
Anforderungen	DIN EN 13707
Anwendung	Unterlage auf Holzschalung
Verarbeitung	Aufnageln auf Holz, selbstklebende Nahtverbindung, Stöße verschweißen oder mit HEADCOLL verkleben; Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappend; die Vorschriften der Flachdachrichtlinie und des ABCs der Bitumenhersteller sind einzuhalten
Verpackung	Rollen à 10 m ² Palette à 22 Rollen = 220 m ²
Technische Bezeichnung	PYE - G 200 DD 3

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Sichtbare Mängel	EN 1850-1		keine
Rollenlänge	EN 1848-1	[m]	10
Rollenbreite	EN 1848-1	[m]	1
Geradheit	EN 1848-1	[mm/10 m]	< 20
Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	[kg/m ²]	3,3 (± 0,3)
Dicke	EN 1849-1	[mm]	3,0 (+ 0,2)
Wasserdichtheit	EN 13859-1	[kPa]	10
Verhalten bei einem Brand von außen			
Systemprüfung	EN 13505-5	[Klasse]	B _{roof} t1
Klassifizierung Brandverhalten	EN 13505-1	[Klasse]	E
Höchstzugkraft (längs/quer)	EN 12311-1	[N/50 mm]	1.300/1.700 (± 300)
Dehnung bei Höchstzugkraft (längs/quer)	EN 12311-1	[%]	10/10 (± 5%)
Weiterreißfestigkeit	EN 12310-1	[N]	200 (± 50)
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	[°C]	-25
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	[°C]	100
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	S _d [m]	250 (± 75)

Lagerung Die Rollen sind stehend und vor Sonneneinstrahlung sowie extremen Witterungseinflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung 12 Stunden frostfrei zu lagern.

Entsorgung Bitumenabfälle entsprechen der EWC-Nummer 170302 des Europäischen Abfallkataloges (asphalt- und teerfrei) können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hinweis Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die statistisch aus der Qualitätskontrolle ermittelt wurden. Für die Verwendbarkeit sind der Stand der Technik, die entsprechenden Normen sowie Rechtsvorschriften und Regeln zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen vor. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden.


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de