

# Profi-Dicht Grundierung M

Grundierung für metallische Untergründe.

## PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Profi-Dicht Grundierung M	Einkomponentige Grundierung.
Verbrauch	Ca. 0,08 bis 0,10 l/m <sup>2</sup>
Anwendungsgebiete	Profi-Dicht Grundierung M wird als schnell überarbeitbare Grundierung auf unterschiedlichen Metallen und rostigen Untergründen eingesetzt.
Eigenschaftsprofil Profi-Dicht Grundierung M	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schnell trocknend</li><li>• Sprühbar</li><li>• Rostinhibierend (rosthemmend)</li><li>• Blei- und chromatfrei</li></ul>



## AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT

m<sup>2</sup> BMI Icopal Profi-Dicht Grundierung M gleichmäßig auf Metalluntergründe aufbringen. Der Untergrund muss frei von losen Bestandteilen, trocken, eis- sowie öl- und fettfrei sein. Für optimale Haftresultate sind Rost, Rostkruste und nicht haftfähige Altanstriche zu entfernen. Ist Strahlen nicht möglich, sind loser Rost, lose Schichten und Anlagerungen mittels Schaber oder Drahtbürste zu entfernen. Haftfähige Altanstriche müssen angeraut werden. Die Verträglichkeit mit haftfähigen Altanstrichen ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen.

Profi-Dicht Grundierung M kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. +5 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden.

Verbrauch: ca. 0,08 bis 0,10 l/m<sup>2</sup>

Die Verarbeitungsvorschriften auf den Liefereinheiten und die Informationen zur Untergrundvorbehandlung sind zu beachten.

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz nur unter besonderen Bedingungen erlaubt (siehe Sicherheitsdatenblatt). Es muss u. a. für eine Zwangsbelüftung mit mind. 7-fachem Luftwechsel gesorgt und, falls erforderlich, Messungen der Stoffkonzentration durchgeführt werden.

Hinweise	<p>Die endgültige Haftzugfestigkeit der Profi-Dicht Grundierung M ist nach ca. 3 Tagen erreicht. Vorher sollten keine Schälversuche durchgeführt werden.</p> <p>Beim Sprühen ist ein Abstand von ca. 20 cm einzuhalten. Es kann durch Overspray zu einer Verunreinigung umliegender Bereiche kommen.</p> <p>Nach Benutzung der Dose, diese kurz auf den Kopf drehen und sprühen. So wird eine Verstopfung der Steigleitung verhindert.</p>
Trockenzeit bei ca. +20 °C	<p>Nach ca. 30 Min überarbeitbar (Rel. Luftfeuchtigkeit &lt; 85 % bei der Verarbeitung)</p>
Lagerungshinweis	<p>Profi-Dicht Grundierung M ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Sie ist mind. 24 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.</p>
Entsorgungshinweis	<p>Restentleerte Dosen können über das Interseroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Profi-Dicht Grundierung M darf nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.</p>

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 01/2022  
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.