

Vedagplast Elastik-Kitt

Lösemittehaltiger Polymerbitumen-Dachkitt.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Vedagplast Elastik-Kitt	Lösemittehaltige elastoplastische, dauerhaft rissüberbrückende Dichtungsmasse mit kaltvernetzenden Eigenschaften.
Lieferform	Karton mit 20 Kartuschen à 310 ml Inhalt
Verbrauch	Ca. 100 ml je lfdm bei 1 cm ³ Fugenquerschnitt
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +45 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C
Erweichungspunkt	> +100 °C
Feststoffgehalt	Ca. 80 %
Regenfest	Sofort
Durchhärtung	Abhängig von Witterung und Schichtdicke
Farbe	Schwarz
Anwendungsbereich	<p>Vedagplast Elastik-Kitt wird eingesetzt in BMI Vedag Abdichtungslösungen</p> <ul style="list-style-type: none">▪ zur Abdichtung von Anschlüssen mit Klemmprofilen bzw. Klemmleisten aus Aluminium und Stahl und Blechverwahrungen.▪ als Stufenfüller von T-Stößen bei der Verlegung von kaltselbstklebenden Bitumenbahnen.▪ zur Reparatur kleinerer Fehlstellen an Dachabdichtungen, Dachrinnen und Anschlussblechen.
Eigenschaftsprofil Vedagplast Elastik-Kitt	<ul style="list-style-type: none">▪ Flexibel dehnfähig▪ Wetterfest und wasserdicht▪ Frostbeständig▪ Schnell hautbildend und sofort regenfest▪ Haftet auch auf leicht feuchtem Untergrund▪ Weichmacherfrei



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verlegeart	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Verrostete Metalloberflächen müssen entrostet werden.</p> <p>Zur Haftverbesserung insbesondere auf verstaubten oder stark saugenden Untergründen empfiehlt es sich, einen Voranstrich aus Emaillit BV-extra aufzubringen. Vedagplast Elastik-Kitt wird mit der Kartuschenspritze in gewünschter Breite aufgebracht und kann bei Bedarf mit einem Spachtel verteilt und glattgestrichen werden. Arbeitsgeräte nach dem Verbrauch mit Terpentinersatz reinigen.</p> <p>Die vollständige Durchhärtung ist von Temperatur und Schichtdicke abhängig und kann mehrere Tage dauern. Bei niedrigen Außentemperaturen das Material vor der Verarbeitung in einem temperierten Raum lagern, um ein zu starkes Eindicken zu verhindern.</p>
Lagerungshinweise	<p>Vedagplast Elastik-Kitt ist kühl, trocken und feuersicher zu lagern. In einwandfreiem Gebinde originalverschlossen mindestens 12 Monate haltbar.</p>
Entsorgungshinweis	<p>Interseroh-Nr. 31856. Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren. Baustellenabfälle (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nummer 17 03 02 „Bitumengemische“) können umweltunbedenklich der thermischen Verwertung zugeführt werden.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Siehe ergänzendes Sicherheitsdatenblatt.</p>

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 05/2021.

Technische Beratung
Vedag

T 0951 1801 9521

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 2 von 2