



## DELTA®-ZINK- RINNEN-FARBE

**Optimaler Schutz  
vor Witterung und  
Korrosion.**

Grund-, Zwischen- und  
Deckanstrich.

Gleichmäßiger Seidenglanz.



■ Für die Innen-  
seite der  
Dachrinne

■ Für Zink,  
verzinkte  
Stahlflächen  
und Hart-PVC

■ Neubau  
Ausbau  
Sanierung

# DELTA®-ZINK-RINNEN

## Hohe Abriebfestigkeit. Trock

### DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE ...

- ... ist ein seidenglänzendes Mischpolymerisat.
- ... kann für die Innenseite von Dachrinnen als Grund-, Zwischen- und Deckanstrich verwendet werden.
- ... bietet einen optimalen Schutz vor Witterung und Korrosion.
- ... haftet sehr gut auf Untergründen aus Zink, Hart-PVC und verzinkten Stahlflächen.
- ... besitzt eine hohe Abriebfestigkeit.
- ... trocknet schnell und ist unverseifbar. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen.
- ... zeichnet sich auch bei mehrfacher Beschichtung durch einen gleichmäßigen Seidenglanz aus.
- ... ist verarbeitungsfertig zum Streichen und Rollen. Nicht mischbar mit DELTA®-DACHCOLOR (Beschichtung für Dachzubehörteile). Zur Verdünnung kein Testbenzin sondern nur DELTA®-UNIVERSAL-VERDÜNNUNG verwenden.

### Beschichtungsaufbau für die verschiedenen Untergründe

Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Schlussanstrich
Zink, verzinkter Stahl	Ammoniak/Netzmittelwäsche BFS-Merkblatt Nr. 5	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE
NE-Metall, Alu, Kupfer	Reinigen und schleifen	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE
Kunststoff, Hart-PVC, GFK, Polyester	Reinigen und schleifen	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Als Rostschutzanstrich auf gut entrostetem Stahluntergrund sind als Gesamtaufbau mindestens 3 – 4 Anstriche erforderlich.

# N-FARBE

knet schnell.



*DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE bietet einen beständigen Schutz vor Witterung und Korrosion.*

## Hinweise für die Verarbeitung.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Dämpfe möglichst nicht ein-

atmen und Farbe nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Dichtstoffe und Dichtprofile enthalten oft ungeeignete Weichmacher, die beim Kontakt mit Anstrichfilmen zum Kleben neigen.

## DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

### Das Wichtigste in Kürze:

Material	Seidenglänzendes Mischpolymerisat
Eignung	Für die Dachrinnen-Innenseite
Farbton	RAL 7035 lichtgrau
Glanzgrad	Seidenglänzend, 25 bis 30 %/60°-Winkel
Dichte (20 °C)	ca. 1,13 g/ml
Viskosität	Leicht thixotrop
Ergiebigkeit pro Anstrich	6 bis 10 m <sup>2</sup> /Liter = ca. 50 – 70 ml/lfd. M.
Verarbeitungs- eigenschaften	Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
Trocknungszeit (20 °C)	Staubtrocken: 40 – 60 Minuten Überstreichbar: 5 – 6 Stunden Durchgetrocknet: ca. 12 Stunden
Reinigung der Werkzeuge	Mit DELTA®-UNIVERSAL-VERDÜNNUNG oder Nitro-Verdünnung
Kennzeichnung	GefStoffV: Entzündlich VbF: Entfällt
Verpackungsgrößen	0,75 l/2,5 l

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.

# DELTA®



Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de

Ein Unternehmen  
der Dörken-Gruppe

500484 9.09 W11