

WPC



WPC basicDeck XL pro solid

Technische Daten / Technical data sheet / Données techniques



WPC basicDeck XL pro solid 65504 0000

WPC basicDeck XL pro solid 65541 0000

Material Material Matériel: (Zusammensetzung WPC)	60 % Holz; 35 % HDPE; 5 % Pigment + Additive 60 % Wood; 35 % HDPE; 5 % pigment + additives 60 % bois; 35 % HDPE; 5 % pigment + additifs
Beschreibung Description Description	glatt / fein geriffelt smooth / fine ribbed lisse / rainuré fin wenge dunkel wenge dark wengé sombre ~ 5 m/m²
Abmessungen Dimensions Dimensions	± 2850 x 190 x 19 mm 
Menge und Gewicht pro Karton Quantity and weight per box Quantité et poids par carton	1 x = 0,542 m² = ~ 13,25 kg
Menge und Gewicht pro Palette Quan- tity and weight per pallet Quantité et poids par palette	72 x = ± 38,988 m² = ~ 954,18 kg
Flächengewicht (ohne UK) grammage (without SK grammages (sans SK)	1 m² = ± 24,5 kg
	± 4000 x 190 x 19 mm 
	1 x = 0,760 m² = ~ 18,60 kg
	60 x = ± 45,600 m² = ~ 1115,79 kg
	1 m² = ± 24,5 kg

Eigenschaften | Characteristics | Propriétés

WPC basicDeck XL pro solid 65504 0000

WPC basicDeck XL pro solid 65541 0000

Qualitätsnorm	Unsere WPC und BPC- Produkte erfüllen die Anforderungen gemäß DIN 15534-1 und DIN 15534 -4 Our WPC and BPC products fulfill the requirements of DIN 15534-1 and DIN 15534 -4 Nos produits WPC et BCP répondent aux exigences des normes DIN 15534-1 et DIN 15534-4
Biegemodul flexural modulus module de flexion	3070 N/mm²
Rohdichte gross density densité brute	1.276 kg/m³
Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement	R11
Brandschutzklasse fire-resistance class catégorie de résistance au feu	D _{fl} - S1
Formaldehydmission Emission of formaldehyd Emission de formaldéhyde	E0
Lichtecht lightfast résistance à la lumière	greyscale 4
Ausdehnung in Dicke / Breite / Länge extension en longueur / largeur / épaisseur expansion in width / thickness / length	1,22 % / 0,27 % / 0,15 %
Wasseraufnahme water absorption absorption d'eau	1,85 %
Schraubenauszugsfestigkeit screw pull-out resistance résistance à l'arrachement des vis	1827 N

Hinweise | recommendations | recommendations*

WPC basicDeck XL pro solid 65504 0000

WPC basicDeck XL pro solid 65541 0000

Empfohlene UK recommended sub-construction sous-construction recommandé	WPC 40x30
UK-Abstand distance sub-construction distance sous-construction	400 mm
Zugelassenes Montagmaterial approved assembly material matériel de montage	Edelstahl-Clipset schwarz Stainless steel clipset black Clipset - acier inoxydable noir
Empfohlenes Gefälle in Längsrichtung recommended slope lengthwise pente longitudinale recommandée	1,5 - 2 %
Quergefälle möglich? cross slope possible? pente transversale possible?	Glatte Seite als Nutzseite: zugelässig smooth side is surface: permitted face supérieure est lisse: autorisé
Mindestfugenabstand längs minimum joint distance lengthwise minimal espacement longitudinal	5 mm
Mindestfugenabstand Stoss minimum short-end joints minimal espacement aux extrémités	10 mm
Abstand zu festen Baukörpern distance to solid construction components espacement de solide construction	20 mm
Empfohlene Reiniger recommended cleaner nettoyeur recommandé	elephant Reiniger elephant cleaner elephant nettoyant