


SAKRET Fließbettmörtel

FBM

Faserarmierter Flexkleber, optimal für die Verlegung großformatiger Bodenplatten – C2 E S1 gemäß DIN EN 12004



Anwendungsbereiche:



Hochflexibler, faserarmerter, fließfähiger Klebemörtel zur sicheren vollsatten Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten, großformatigen Feinsteinzeug u. a. Besonders bei Flächen mit starker Belastung.

Geeignet für:

- Alle Beanspruchungsgruppen (I bis V) gemäß ZDB Merkblatt „hoch belastete Beläge“
- Bereiche mit starker Frequentierung (Räume und Gänge von Märkten, Dienstleistungs-, Anstalts- und Verwaltungsgebäuden)
- Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung z. B. Balkone, Terrassen
- Nicht durchscheinende verfärbungsfreie Naturwerksteinplatten
- Die Verlegung im Dünn- und Mittelbett

Im System geprüft mit:

- SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS
- SAKRET Schnellbauabdichtung SBA
- SAKRET Abdichtung säurefest AS
- SAKRET Dicht- und Entkopplungsbahn DIE
- SAKRET Dichtbahn DI

- Für Boden
- Für innen und außen

Eigenschaften:

- Kann das kombinierte Verfahren (Buttering-Floating) ersetzen
- Trotz fließfähiger Einstellung kein Absacken großformatiger, schwerer Platten
- Hoch vergütet
- Flexibel
- Faserarmiert
- Frühfest
- Geschmeidig, daher gut abziehbar
- Haftfestigkeit gemäß DIN EN 1348 > 1,0 N/ mm²
- Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie für Flexmörtel der deutschen Bauchemie e.V.
- Für Heizestriche geeignet
- Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards:

EC 1 PLUS: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV

AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Materialbasis:

- Zement - DIN EN 197
- Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften



SAKRET Fließbettmörtel

FBM

Technische Daten:

Baustoffklasse	A1 _{fl} / A1 gemäß DIN EN 13501-1 (nicht brennbar)
Klebedicken	bis 20 mm
Anmachwasser pro 1 kg	ca. 0,30 Liter
Anmachwasser pro 25 kg	ca. 7,5 Liter
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
klebeoffene Zeit (nach EN 1346)	ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C
begehbar	nach ca. 6 Stunden, abhängig von der Schichtdicke
verfügbar	nach ca. 12 Stunden
voll belastbar	nach ca. 7 Tagen
Dynamisches Elastizitätsmodul	> 7000 N/mm ²

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, frei von Rissen und verwindungssteif sein.
 Minderfeste und/oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämmen, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z. B. Blastrac -Verfahren).
 Es gelten die Anforderungen der DIN 18157-1.
 Beheizte Fußboden-konstruktionen müssen vor der Verlegung belegreif geheizt werden.
 Die maximalen Feuchtigkeitsgehalte der jeweiligen Untergründe dürfen nicht überschritten werden.

Untergrund	maximaler Feuchtigkeitsgehalt
Zementestrich beheizt/unbeheizt	2 CM %
Calciumsulfatestrich beheizt/unbeheizt	0,5 CM %
Beton	mindesten 3 Monate alt

Ein Voranstrich wird empfohlen.

Untergrund	SAKRET Grundierung	Verdünnungsgrad mit Wasser
zementgebunden	Universalgrundierung UG	1:1
	Schnellhaftgrund SHG	1:1
	Spezialgrundierung SG*	
	Grundier- und Mörtelharz EPG*	
Calciumsulfatestrich (< Fliesengröße 0,4 m ²)	Universalgrundierung UG	1:1
	Schnellhaftgrund SHG	1:1
Calciumsulfatestrich (> Fliesengröße 0,4 m ²)	Spezialgrundierung SG*	
	Grundier- und Mörtelharz EPG*	
dichte Untergründe (z. B. Fliesenbelag)	Schnellhaftgrund SHG (innen) Spezialgrundierung SG* Grundier- und Mörtelharz EPG*	unverdünnt

* abgesandet



SAKRET Fließbettmörtel

FBM

Untergrundvorbereitung:	In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei SAKRET anfordern. Bei der Verlegung im Außenbereich sind geeignete Abdichtungsmaßnahmen zu treffen.												
Verarbeitung:	In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen. Empfohlen wird ein Rührgerät mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen und verarbeiten. Aufbringen nach DIN 18157 - 1. Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können. In der Regel ist bei der Verlegung im Außenbereich das Buttering-Floating-Verfahren anzuwenden.												
Materialverbrauch:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Zahnung [mm]</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">8</th> <th style="text-align: center;">10</th> <th style="text-align: center;">12</th> <th style="text-align: center;">20/12 Mittelbett</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Verbrauch [kg/m²]</td> <td style="text-align: center;">ca. 2,0</td> <td style="text-align: center;">ca. 2,6</td> <td style="text-align: center;">ca. 3,2</td> <td style="text-align: center;">ca. 3,7</td> <td style="text-align: center;">ca. 4,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Verbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeugs und der Art des zu verarbeitenden keramischen Materials.</p>	Zahnung [mm]	6	8	10	12	20/12 Mittelbett	Verbrauch [kg/m ²]	ca. 2,0	ca. 2,6	ca. 3,2	ca. 3,7	ca. 4,4
Zahnung [mm]	6	8	10	12	20/12 Mittelbett								
Verbrauch [kg/m ²]	ca. 2,0	ca. 2,6	ca. 3,2	ca. 3,7	ca. 4,4								
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg Papiersack – 42 Stück auf Palette 												
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken. Angebrochene Gebinde sofort verschließen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum. • Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) – GHS-CODE ZP 1 												
Entsorgung:	Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.												
Reinigung:	Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.												
Sicherheitshinweis:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt. 												
Hinweis:	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (> 25°C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen. • Ansteifenden Frischmörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. • Bei Abdichtungsmaßnahmen sind die entsprechenden aktuellen ZDB-Merkblätter sowie das entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP) zu beachten. • Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen anzulegen. • Bewegungsfugen dürfen nicht überbrückt werden. ZDB-Merkblatt „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten“ beachten. • In feuchtigkeitsbelasteten Bereichen sind geeignete SAKRET Verbundabdichtungen vorzusehen. 												



SAKRET Fließbettmörtel

FBM

Hinweis:	<ul style="list-style-type: none"> • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen • Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. • Wir empfehlen insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten: die aktuell gültigen ZDB-Merkblätter, DIN 18157 „Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren“, DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau-Bauwerke“ und DIN 18352 VOB-Teil C:(ATV) „Fliesen- und Plattenarbeiten“. • In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen. 														
Qualitätskontrolle:	<p>Unterliegt der ständigen Eigenüberwachung. Produktion und WPK sind gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert.</p>														
Prüfzeugnisse/Zulassungen:	<p>Geprüft beim MPA NRW SAKRET Fließbettmörtel FBM C2 E S1 gemäß DIN EN 12004 Bauaufsichtlich geprüft beim MPA NRW/MPA BS. AbP: P-22-MPANRW-8972 SAKRET FDS AbP: P-22-MPANRW-9685 SAKRET SBA AbP: P-5314/051/14 MPA-BS SAKRET AS AbP: P-22-MPANRW-8723 SAKRET DIE AbP: P-22-MPANRW-07269-08 SAKRET DI Systemkomponente in Abdichtungssystemen zur Herstellung einer Abdichtung im Verbund unter Fliesen und Plattenbelägen.</p>														
CE-Kennzeichnung:	 0432 SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG Kressenweg 15, 44379 Dortmund Tel.: 0231/9958-0 03 2018 EN 12004 Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter offener Zeit für Innen und Außen EN 12004:C2-E-S1 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Brandverhalten:</td> <td>A1fl / A1</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:</td> <td>≥ 1,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit, für</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:</td> <td>≥ 1,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:</td> <td>≥ 1,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung:</td> <td>≥ 1,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung von gefährlichen Stoffen:</td> <td>NPD</td> </tr> </table>	Brandverhalten:	A1fl / A1	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²	Dauerhaftigkeit, für		Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²	Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung:	≥ 1,0 N/mm ²	Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD
Brandverhalten:	A1fl / A1														
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²														
Dauerhaftigkeit, für															
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²														
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²														
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung:	≥ 1,0 N/mm ²														
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD														

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 30.03.2023